

Durethan BM240H2.0 901510

PA6-MX40

LANXESS Deutschland GmbH

PA 6, 40 % mineral, injection molding, heat-aging stabilized, low tendency to warp, isotopic properties

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	6000 / 2200	MPa	ISO 527
断裂应力	85 / 50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	7 / 40	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	120 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	90 / 90	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 12	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲孔最大力, +23°C	3050 / -	N	ISO 6603-2
冲孔最大力, -30°C	825 / -	N	ISO 6603-2
冲孔功, +23°C	9.2 / -	J	ISO 6603-2
冲孔功, -30°C	1.6 / -	J	ISO 6603-2

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	222 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	90 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	190 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	60 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	70 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
燃烧性 - 氧指数	26 / *	%	ISO 4589-1/-2

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	4.4 / 15	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	4 / 4.7	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	110 / 2500	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	150 / 1000	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E9	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 38	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	525 / -	-	IEC 60112


其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	6 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	1.9 / *	%	类似ISO 62
密度	1460 / -	kg/m³	ISO 1183

模塑测量的特殊性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	142 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628


试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	290	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度



应力 - 应变.



应力 - 应变.



特征

加工方法

注塑

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

供货形式

粒料

特征

低翘曲

注塑

PREPROCESSING
Residual moisture content: 0.03-0.12 %
Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer: 2-6 h

PROCESSING

Melt temperature (Tmin - Tmax): 280-300 °C

Mold temperature: 80-120 °C

权利义务的法律声明

以上所示所有数据均由材料的生产厂家测试得出并提供，物性表所示数据均为参考值，仅具有表证性，不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条，所得数据会受到着色，模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。并且这些数据均由M-Base数据技术公司直接从生产厂家的物性表上拷备而来。因此，本公司以及M-Base均不能保证这些数据的准确性。我们向客户以口头，书面或通过测试提供的，包括且不局限于产品的化学性能及物理性能，产品应用建议等，都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测，以确定该产品的性能适用于其应用，并对材料的选定，确定其性能是否适用于其特定产品，以及其生产工艺负责。同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的，或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用: 本公司在向客户供应医用，药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据本公司内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便此产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要 - 本公司原则上拒绝以下所有医用，药用或用于诊断的医疗产品

- 依据欧盟医疗器械指令EU directive 93/42/EEC 被划分为危险等级3的医疗产品
- 移入体内的并且在体内停留时间超过30天的医疗产品
- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

请注意，本公司通用销售及交货条款在任何时间均有效。