

ExxonMobil™ LLDPE LL 6201 Series Wire & Cable

Linear Low Density Polyethylene Resin

产品说明

LL 6201 树脂为 C4 齐格勒-纳塔线型低密度聚乙烯，推荐用于多种造粒用途。

总览

添加剂	▪ LL 6201XR Wire & Cable: 开口: 否; 爽滑: 否; 热稳定剂: 是	▪ LL 6201RQ Wire & Cable: 开口: 否; 爽滑: 否; 热稳定剂: 是
应用	▪ 电缆料应用	▪ 母料基础树脂
形式	▪ 颗粒	▪ 粒子

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.926 g/cm ³	0.926 g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数 (190 ° C/2.16 kg)	50 g/10 min	50 g/10 min	ASTM D1238
熔融峰值温度	252 ° F	122 ° C	ExxonMobil Method

电气性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
体积电阻率 (500 V)	7.8E+14 ohms · m	7.8E+14 ohms · m	IEC 62631-3-1
相对电容率 (50 Hz)	2.20	2.20	IEC 62631-2-1
耗散因数 (50 Hz)	2.8E-4	2.8E-4	IEC 62631-2-1

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

试样是根据 ASTM D4703 标准进行模压得到。“密度，ASTM D1505”一栏中列出的值是根据埃克森美孚化工测试方法测得。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表