

ExxonMobil™ HDPE HYA 600

High Density Polyethylene Resin

产品说明

HYA 600 是一种通用高密度聚乙烯树脂，其特点包括高易加工性及硬度、冲击强度和高耐环境应力开裂性之间良好的平衡。

总览

添加剂	▪ 热稳定剂: 是		
应用	▪ 家用和工业用化工容器	▪ 排水管	▪ 食品包装

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.954 g/cm ³	0.954 g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数 (190° C/2.16 kg)	0.35 g/10 min	0.35 g/10 min	ASTM D1238
高负荷熔融指数 (190° C/21.6 kg)	29 g/10 min	29 g/10 min	ASTM D1238

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	259 ° F	126 ° C	ASTM D1525

被铸造的物产	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸模量 (0.20 in/min (5.0 mm/min))	160000 psi	1100 MPa	ASTM D638
拉伸应力 at 100% (2.0 in/min (50 mm/min))	2000 psi	14 MPa	ASTM D638
拉伸屈服强度 (2.0 in/min (50 mm/min))	3300 psi	23 MPa	ASTM D638
断裂伸长率 (2.0 in/min (50 mm/min))	> 100 %	> 100 %	ASTM D638
抗环境应力开裂			ASTM D1693
10% Igepal	< 20 hr	< 20 hr	
100% Igepal	< 50 hr	< 50 hr	
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒)	62	62	ASTM D2240

冲击性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	4.7 ft · lb/in ²	9.9 kJ/m ²	ISO 180/1A

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

成型性能基于根据 ASTM D 4703 和 ASTM D 638 制备的模压板测定。(1) 试样类型 T1 / 厚度 3 mm (118 mil); 测试速度为 50 mm/min (1970 mil/min)。(2) 试样类型 T1 / 厚度 3 mm (118 mil); 测试速度 5 mm/min (197 mil/min)。(3) 条件 B, F50, 10% Igepal (4) 条件 B, F50, 100% Igepal

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表